


Supron[®] Appretur- und Beschichtungsmittel für Handtuftingteppiche



- hohe Elastizität
- transparent
- rutschhemmend



Bei Handtuftingteppichen werden im Gegensatz zur maschinell gefertigten Tuftingware andere Anforderungen an die Beschichtung gestellt. Sie muss vorwiegend transparent, sehr elastisch und rutschhemmend sein. Des Weiteren müssen die Produkte aufgrund der unterschiedlichen Applikationsverfahren hinsichtlich der Viskosität differenziert eingestellt werden.

Die Supron®-Dispersionen werden überwiegend mittels Rolle oder Bürste aufgetragen, können jedoch auch aufgesprüht werden. Sie sind so eingestellt, dass je nach Anforderung auch ein Zweitgewebe aufkaschiert werden kann. Durch Mischung dieser Produkte kann der Griffausfall individuell variiert werden. Als Kantenkleber empfiehlt sich der Einsatz von Supron® U 8344.

Bei konkreten Problemstellungen und für die Ausarbeitung von Richtrezepturen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Supron® Appretur- und Beschichtungsmittel für Handtuftingteppiche

Produkteigenschaften						
	Supron® U 4324	Supron® U 8344	Supron® U 6323	Supron® U 4227	Supron® U 4327	Supron® U 4224
Farbe	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Polymer	SBR	NR	NR/SBR	SBR	SBR	SBR
Feststoffgehalt [%]	42 - 44	59 - 61	51 - 53	45 - 47	45 - 47	45 - 47
pH-Wert	8 - 9	10 - 11	9 - 10	8 - 10	7 - 9	7 - 9
Viskosität [mPas]*	3.000 - 4.000	1.000 - 1.500	1.500 - 2.500	1.500 - 3.000	650 - 950	4.500 - 5.500
Lagerung	kühl und frostfrei (+5 bis +30 °C)					
Lagerstabilität	6 Monate					

* Haake VT02

Sicherheit Bitte vor Verwendung die Sicherheitsdatenblätter einsehen.

Hinweis zur Lagerung und Entnahme

Bitte beachten Sie, dass bei Feststoff enthaltenden Systemen ein Aufrühren der Gebinde vor jeder Entnahme notwendig ist, um ein homogenes Produkt zu erhalten. Bei Lagerung in Lagertanks sollte ein Intervall-Rührwerk oder langsam laufendes Rührwerk vorhanden sein.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.