

## Supron<sup>®</sup> - Farben Farbstoffe



- wässrige Pigmentzubereitungen von organischen und anorganischen Pigmenten mit Dispergiermittel

Supron®-Farben sind wässrige Pigmentzubereitungen für die Einfärbung von Kunststoff- und Latexdispersionen sowie für die Einfärbung von Textilien und Vliesen.

Supron®-Farben können unverdünnt in das Compound eingerührt werden. Je nach gewünschtem Farbausfall liegt die Einsatzmenge bei 0,01 – 0,1 %, bezogen auf das Gesamtcompound. Auch bei Latexdispersionen, die für vulkanisierte Systeme eingesetzt werden, sind Supron®-Farben geeignet, da der Gehalt an Kupfer und Mangan sehr niedrig ist.

Bei konkreten Problemstellungen und für die Ausarbeitung von Richtrezepturen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

# Supron® - Farben

## Farbstoffe

Produkteigenschaften						
Supron® - Farben						
pH-Wert	+/- 8,5					
Viskosität	pastös / gießbar					
Ionogenität	nichtionogen (Schwarz-Töne: anionisch)					
Löslichkeit	mit Wasser verdünnbar					
Lichtechtheit	Gelb -Töne 5 - 6	Rot -Töne 5 - 6	Braun -Töne 5 - 6	Blau -Töne 5 - 6	Grüne -Töne 5 - 6	Schwarz -Töne 5 - 6
Lagerung	Kühl und frostfrei (+5 bis +30 °C)					
Lagerstabilität	6 Monate					

**Sicherheit** Bitte vor Verwendung die Sicherheitsdatenblätter einsehen.

### Hinweis zur Lagerung und Entnahme

Bitte beachten Sie, dass bei Feststoff enthaltenden Systemen ein Aufrühren der Gebinde vor jeder Entnahme notwendig ist, um ein homogenes Produkt zu erhalten.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Weserland GmbH

Postfach 21 04 80, D-30404 Hannover, Fon +49 5 11 / 97 99 70, Fax +49 5 11 / 97 99 77 0

E-Mail: [info@weserland.eu](mailto:info@weserland.eu), Web: [www.weserland.eu](http://www.weserland.eu)